

DESCRIPTION : TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en voile de verre. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION : La feuille TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F est utilisée en tant que pare vapeur et sous-couche du système bicouche TECHNOSEAL pour toutes toitures terrasses.

REFERENCES TECHNIQUES : NM 10.8.913 – EN 13707 – Directives UEAtc.

MISE EN ŒUVRE Se référer au cahier des prescriptions techniques – « TECHNOSEAL BICOUCHE »

EMBALLAGE : entre 25 et 28 Rouleaux / Palette avec couverture en plastique rétractable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA)(°C)	≥ 140
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	≥ 60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES⁽¹⁾ DE LA FEUILLE⁽²⁾

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect	NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	Sans	–
Longueur	NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	10.00	≥
Largeur	NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	1.00	≥
Rectitude	NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	20	≤
Masse surfacique	NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m ²	VDF	3.00	± 10%
Épaisseur	NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	2.50	± 5%
Étanchéité à l'eau	NM 10.8.907 / EN 1928	-	Etanche	Résistant à 10 KPa	-
Étanchéité après étirement à basse température	NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	PND⁽³⁾	-
Résistance au pelage des joints	NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	PND⁽³⁾	≥
Résistance au cisaillement des joints ⁽⁴⁾	NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	PND⁽³⁾	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal Transversal NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm		300	≥
Propriétés en traction :				200	
Allongement				2	
		%		2	
Résistance au choc	NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	500	<
Résistance au poinçonnement statique	Méthode A Méthode B NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg		2	≥
				5	
Résistance à la déchirure (au clou)	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	PND⁽³⁾	≥
Stabilité dimensionnelle	NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	Stable	≤
Souplesse à basse température	A l'état neuf A l'état vieilli NM 10.8.922 / EN 1109	°C		-5	≤
				0	
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)	A l'état neuf A l'état vieilli NM 10.8.923 / EN 1110	°C		120	≥
				110	

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707

(2) Nature de l'armature : Voile de verre

(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation

(4) Valeur déclarée ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Recommandations écologiques:

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

