

# **TECHNOSEAL E 35 PY 180 F/F**



## **FICHE TECHNIQUE- SBS**

ASN

ASSOCIATION SINIGALAISE
DE MORBALISATION

Réf. DT/FT/E/TE4/006-Janvier 2023

<u>DESCRIPTION</u>: TECHNOSEAL E 35 PY 180 F/F, est une feuille d'étanchéité élastomère à base de bitume modifié par SBS, à armature en polyester. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

<u>UTILISATION</u>: La feuille TECHNOSEAL E 35 PY 180 F/F est utilisée essentiellement comme couche supérieure d'un système bicouche TECHNOSEAL E renforcé, sous protection pour toutes toitures terrasses plates et inclinées accessibles, balcons, étanchéité légère, joints de dilatation des murs enterrés et autres ouvrages ou éventuellement en tant qu'équerre de renfort.

REFERENCES TECHNIQUES: NM 10.8.913 – EN 13707 – Directives UEAtc.

<u>MISE EN ŒUVRE</u>: Se référer aux cahiers des prescriptions techniques « TECHNOSEAL & TECHNOSEAL E BICOUCHE » et « TECHNOSEAL & TECHNOSEAL E MONOCOUCHE ».

**EMBALLAGE**: Rouleaux / Palette avec couverture en plastique rétractable.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT**

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA)(°C)	≥ 120
Pénétration à 25 °C (indicatif) (dmm)	≥25
Retour élastique (%) (NM 10.8.919 / XP P 84-360)	<10

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<sup>(1)</sup> DE LA FEUILLE<sup>(2)</sup>

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	-	défauts visibles	Sans	-
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	10.00	≥
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	1.00	≥
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	20	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	4.40	± 10%
Épaisseur		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	3.5	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	=	Etanche	Résistant à 10 KPa	-
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	PND <sup>(3)</sup>	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	PND <sup>(3)</sup>	≥
Résistance au cisaillement des joints (4)		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	PND <sup>(3)</sup>	≥
Propriétés en	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VLF	750	± 20%
traction : Force maximale	Transversal				550	
Propriétés en traction :	Longitudinal	NIVI 10.8.323 / EN 12311-1	%	VLF	40	
Allongement	Transversal				50	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	800	≥
Résistance au	Méthode A	NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	15	15	. ≥
poinçonnement statique	Méthode B	10101 10.8.555 / E10 12750 (A)	Ng.		20	د
Résistance à la déchirure (au clou)		NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	PND <sup>(3)</sup>	≥
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	0.5	≤
Souplesse à basse	A l'état neuf	NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	<b>- 15</b>	- ≤
water the second	A l'état vieilli	NW 10.8.322 / EN 1103			0	
Résistance à l'écoulement A l'état neuf					100	]
à température élevée (fluage)	A l'état vieilli	NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	90	2

- 1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
- (2) Nature de l'armature : Voile de verre
- (3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
- (4) Valeur déclarée ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

#### Recommandations de manipulation et stockage :

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

#### Recommandations écologiques:

• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.



